

F60

Eigenschaften:

F60 ist ein schnellbindender Zement auf mineralischer Basis zum Stoppen von Wassereinbrüchen und für schnellste Abdichtungsarbeiten an Beton und Mauerwerk.

Technische Daten:

Stoffdaten:

Konsistenz	fest, pulverförmig	
Farbe	grau	
Geruch	schwach wahrnehmbar	
Schüttdichte	1,4 - 1,5 g/cm ³	
Feststoffgehalt	100 %	
pH-Wert	> 11	DIN EN ISO 10523
Mischungsverhältnis	3 : 1 (F60 : Wasser)	
Verbrauch	ca. 1,6 kg / l Hohlraum	
Verarbeitungstemperatur	5 - 30°C	Bauteiltemperatur
Verarbeitungszeit (20°C)	ca. 50 s	

Verarbeitung:

F60 wird mit sauberem, klarem Wasser im Mischungsverhältnis 3 : 1 (Volumen) angerührt. Dabei ist auf eine homogene Vermischung zu achten.

Die Untergründe müssen fest, tragfähig, sauber, frei von trennenden Substanzen (Fette, Öle etc.) sowie rau und offenporig sein. Gegebenenfalls sollte vorgenässt werden.

Bei starken Wassereinbrüchen kann F60 auch trocken direkt vor die Einbruchsstelle gedrückt werden.

F60 darf nur bei Temperaturen zwischen 5 und 30°C verarbeitet werden. Ansonsten sollte warmes Wasser für die Anmischung von F60 verwendet werden.

Sicherheitshinweise:

F60 enthält Zement und ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Lieferform:

14 kg-PE-Rundeimer

Großgebände auf Anfrage.

Lagerung:

Bei trockener Lagerung, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, in den verschlossenen Originalgebänden zwischen 15 und 25°C ist das Produkt ca. 6 Monate lagerfähig.

Die Verwendung von länger gelagerten Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, es sei denn es erfolgt vorher eine Freigabe von TPH. Diese Freigabe kann nur durch Überprüfung der Produktspezifikation der Originalware durch die QS-Abteilung der TPH erfolgen.

Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.



Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Rechtshinweise:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
D-22848 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78
e-mail info@tph-bausysteme.com
Web www.tph-bausysteme.com