

PUR-O-CLEAN

Eigenschaften:

PUR-O-CLEAN ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Anlösen von frischen Polyurethanharz-Resten.

PUR-O-CLEAN ist geeignet zum Spülen von Injektionspumpen sowie zum Säubern von metallischen und mineralischen Oberflächen.

Technische Daten:

Stoffdaten:

Konsistenz	flüssig	
Farbe	farblos	
Geruch	mild esterartig	
Spezif. Dichte (23°C)	ca. 0,97 g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Dyn. Viskosität (23°C)	ca. 5 mPas	DIN EN ISO 2555
Löslichkeit in Wasser (20°C)	ca. 65 g/l	

Verarbeitung:

Mit Polyurethanharz verunreinigte Injektionspumpen werden mit *PUR-O-CLEAN* durchspült. Dabei werden frische Harzreste gelöst bzw. angelöst.

Nach dem Spülen muss *PUR-O-CLEAN* vollständig aus der Maschine gefördert werden, da eine längere Einwirkung des Materials zum Aufquellen von Gummi-Dichtungen sowie zum Anlösen von u.U. vorhandenen PVC-Teilen (z.B. Schläuchen) führen kann.

Zur restlosen Verdrängung von *PUR-O-CLEAN* aus der Maschine, empfehlen wir nach dem Herausfordern des Reinigers ein abschließendes Durchspülen mit *PUR-O-CARE*.

Sicherheitshinweise:

PUR-O-CLEAN ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Lieferform:

10 kg-Blechkanister
2,5 kg-Blechkanister

Großgebände auf Anfrage.

Lagerung:

Bei trockener Lagerung zwischen 10 und 25°C in den verschlossenen Originalgebänden, vor Hitze, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, ist das Produkt ca. 12 Monate lagerfähig.

Die Verwendung von länger gelagerten Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, es sei denn es erfolgt vorher eine Freigabe von TPH. Diese Freigabe kann nur durch Überprüfung der Produktspezifikation der Originalware durch die QS-Abteilung der TPH erfolgen.

Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.



Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Rechtshinweise:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
D-22848 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78
e-mail info@tph-bausysteme.com
Web www.tph-bausysteme.com