

F30

Eigenschaften:

F30 ist ein schnellbindender Zement auf mineralischer Basis zum flächigen Stoppen von Wassereinbrüchen und für schnellste Abdichtungsarbeiten an Beton und Mauerwerk.

Technische Daten:

Stoffdaten:

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Konsistenz | fest, pulverförmig | |
| Farbe | grau | |
| Geruch | schwach wahrnehmbar | |
| Schüttdichte | 1,4 - 1,5 g/cm ³ | |
| Feststoffgehalt | 100 % | |
| pH-Wert | > 11 | DIN EN ISO 10523 |
| Verarbeitungstemperatur | 5 - 30°C | Bauteiltemperatur |
| Verarbeitungszeit (20°C) | ca. 30 s | |

Verarbeitung:

Die Untergründe müssen fest, tragfähig, sauber, frei von trennenden Substanzen (Fette, Öle etc.) sowie rau und offenporig sein.

Gegebenenfalls sollte vorgemischt werden. Es dürfen keine Bewegungen im Untergrund, wie z. B. Setzungen oder Rissneubildungen, auftreten.

F30 wird trocken, mit der flachen Hand aufgebracht. Es sollte dabei kräftig in den Untergrund eingerieben werden (Schutzhandschuhe tragen!).

Sicherheitshinweise:

F30 enthält Zement und ist als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Vor Beginn der Verarbeitung ist es deshalb erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Lieferform:

15 kg-PE-Rundeimer

Großgebände auf Anfrage.

Lagerung:

Bei trockener Lagerung, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, in den verschlossenen Originalgebänden zwischen 15 und 25°C ist das Produkt ca. 12 Monate lagerfähig.

Die Verwendung von länger gelagerten Produkten ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, es sei denn es erfolgt vorher eine Freigabe von TPH. Diese Freigabe kann nur durch Überprüfung der Produktspezifikation der Originalware durch die QS-Abteilung der TPH erfolgen.

Entsorgung:

Restentleerte Verpackungen können in Deutschland kostenlos über das INTERSEROH-System entsorgt werden.



Ausreagierte Produktreste können in kleinen Mengen dem Hausmüll zugeführt werden. Nichtreagierte Produktkomponenten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zugeführt werden. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Rechtshinweise:

Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Alle Daten und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen und Anpassungen an die Entwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Die von uns genannten Verbrauchsangaben können nur durchschnittliche Erfahrungswerte sein, Abweichungen im Einzelfall sind möglich und deshalb von uns nicht auszuschließen.

TPH Bausysteme GmbH
Nordportbogen 8
D-22848 Norderstedt

Tel.: +49 (0)40 / 52 90 66 78-0
Fax: +49 (0)40 / 52 90 66 78-78
e-mail info@tph-bausysteme.com
Web www.tph-bausysteme.com